

638

Wall Art

2011/45

Описание:

Очень пластичная мягкая полихлорвиниловая пленка. Имеется более чем в 50 цветовых вариантах с матовой поверхностью.

Подложка:

Силиконовый картон с нанесенным с одной стороны покрытием, 137 г/м². Для белой пленки используется силиконовый картон бледно-голубого цвета для достижения более интенсивного контраста с изображением.

Клей:

Полиакрилатный клей, легко снимаемый

Применение:

Для маркировок, надписей и декораций внутреннего применения, в частности, на внутренних стенах. Очень хорошо подходит для обработки на режущих плоттерных установках. Для аппликации мы рекомендуем переносящий лент ORATAPE LT 95.

Технические данные

Толщина* (без защитной бумаги и клея)	0,080 мм
Формоустойчивость (FINAT TM 14)	При наклеивании на сталь в поперечном направлении не наблюдается никакой поддающейся измерению усадки, в продольном направлении – макс. 0,4 мм
Термоустойчивость***	При наклеивании на алюминий, от -40°C до +80°C, без изменений
Пожароустойчивость (DIN 4102-1)	трудно воспламеняемый (класс DIN 4102-B1) на стальной подоснове
Сила сцепления* (FINAT-TM1, через 24 часа, нержавеющая сталь)	6 Н/25мм
Разрывная прочность (DIN EN ISO 527) В продольном направлении В поперечном направлении	мин. 19 МПа мин. 19 МПа
Удлинение при разрыве (DIN EN ISO 527) В продольном направлении В поперечном направлении	мин. 130 % мин. 150 %
Срок хранения**	2 года
Температура склеивания	> + 10 °C
Срок службы при вертикальном наклеивании	2 года
Снимаемость	может сниматься, не оставляя следов, с большинства поверхностей

* среднее значение

** в оригинальной упаковке, при 20°C и 50% относительной влажности воздуха

*** обычный среднеевропейский климат

Замечание:

Основа, на которую производится наклеивание, должна быть свободна от пыли, жира или иных загрязнений, она не должна быть пористой или структурированной, поскольку это может оказать отрицательное воздействие на силу сцепления материала. Красочные покрытия должны быть сухими. Для того, чтобы установить, обеспечивает ли данный вид красочного покрытия достаточную склеиваемую грунтовую поверхность, перед нанесением аппликации необходимо проводить прикладные тесты. Кроме того, следует принимать во внимание рекомендации компании ORAFOL по обработке плоттерных материалов. Прослеживаемость наших товаров согласно ISO 9001 обеспечивается на основе номера рулона.

Основой приведенных данных являются наши знания и практический опыт. Вследствие многообразия различных воздействий в процессе обработки и применения мы рекомендуем провести испытания наших продуктов для специальных областей применения в рамках собственных опытов. Предоставленные нами данные не содержат обязательных с правовой точки зрения гарантий определенных свойств.

