

Описание:

Высокоэффективная полихлорвиниловая пленка с отличной размерной устойчивостью и очень хорошими характеристиками резания и обработки. Данная пленка специально разработана для обработки на режущих плоттерных установках для надписей, маркировок и декораций. Особенно подходит для высококачественной рекламы на автомобилях и транспортных средствах. При сильно изогнутых поверхностях, таких как желоба и заклепки, пленки необходимо обработать, нарезать и склеить внахлестку.

Поверхность блестящая, а также белая матовая и черная матовая. Блестящая поверхность также пригодна для цифровой печати методом термотреноса (с использованием смоляных лент).

Подложка:

Силиконовый картон с нанесенным с одной стороны покрытием, 137 г/м², обеспечивающий беспрепятственное удаление сетки. Для белой пленки используется силиконовый картон бледно-голубого цвета для достижения более интенсивного контраста со шрифтом

Клей:

Полиакрилатный клей на основе растворителя, обеспечивающий постоянное прилипание

Сертификаты:

Общая омологация (ABG) согласно § 22a StVZO (~D5291)

Технические данные

| | |
|---|--|
| Толщина* (без защитной бумаги и клея) | 0,065 мм |
| Формоустойчивость (FINAT TM 14) | При наклеивании на сталь в поперечном направлении не наблюдается никакой поддающейся измерению усадки, в продольном направлении – макс. 0,4 мм |
| Термоустойчивость** | При наклеивании на алюминий, от -20°C до +65°C, без изменений (кратковременно, макс. 24 часа, +100°C) |
| Устойчивость к морской воде (DIN 50021) | При наклеивании на алюминий через 100 час./23°C без изменений |
| Устойчивость к воздействию растворителей и химикатов | При комнатной температуре через 72 часа после наклеивания на алюминий пленка обладает краткосрочной устойчивостью к действию большинства минеральных масел, жиров, топливных материалов, алифатических растворителей, слабых кислот, солей и щелочей |
| Пожароустойчивость (DIN 75200) | При наклеивании на сталь обладает свойством самозатухания |
| Сила сцепления* (FINAT-TM1, через 24 часа, нержавеющая сталь) | 18 Н/25мм |
| Разрывная прочность (DIN EN ISO 527) | |
| В продольном направлении | мин. 19 МПа |
| В поперечном направлении | мин. 19 МПа |
| Удлинение при разрыве (DIN EN ISO 527) | |
| В продольном направлении | мин. 150 % |
| В поперечном направлении | мин. 170 % |
| Срок хранения *** | 2 года |
| Температура склеивания | мин. + 8 °C |

| | | |
|--|-----------------------|--------|
| Максимальный срок службы при надлежащей обработке и надлежащей очистке и использовании гарантируется при внешнем вертикальном атмосферном воздействии в условиях обычного среднеевропейского климата. Дальнейшие рекомендации приводятся в конце данной технической информации. | черная / белая: | 8 лет |
| | прозрачная / цветная: | 7 лет |
| | металлик: | 4 года |

Дополнительные сведения приведены на странице технической поддержки:

www.orafol.com/gp/europe/de/support.

*среднее значение **при краткосрочном воздействии ***в оригинальной упаковке, при 20°C и 50% относительной влажности воздуха

Замечания и рекомендации

Приведенные выше данные основаны исключительно на наших актуальных знаниях и практическом опыте. Они не представляют собой согласованные свойства, равно как и не содержат заверения в наличии определенных свойств или гарантии в отношении свойств и/или срока службы наших цветных пленок.

Просим вас учесть, что пленки по своей природе более чувствительны чем лаки. В этой связи пленки требуют особо бережного отношения как при обработке, так и при очистке. При обработке (наклеивании и удалении), а также при очистке и использовании пленок следует принимать во внимание и соблюдать наши актуальные рекомендации по обработке, а также по очистке и использованию пленок компании ORAFOL (можно загрузить информацию с сайта www.orafol.com/gp/europe/de/support). В противном случае, по нашему опыту, не обеспечивается максимальный срок службы. Дополнительные данные по ожидаемому максимальному сроку службы содержатся в «Указаниях по обработке» (см. п. 2). В случае несоблюдения указаний по обработке, а также условий очистки и использования, предоставление гарантий и ответственность исключаются.

При возникновении дальнейших вопросов свяжитесь, пожалуйста, с соответствующей мастерской или с сотрудниками нашего отдела работы с клиентами.

Прослеживаемость наших товаров согласно ISO 9001 обеспечивается на основе номера рулона.

